



エンボスポリウレタンフィルム

■エンボスポリウレタンフィルム 品種別物性

項目	単位		エーテル系TPU P3		エーテル系TPU P0	試験方法
			30μm	50μm	30μm	
硬度	JIS A		80	80	80	JIS K7311
50%モジュラス	MPa	MD	3.8	4.4	3.9	JIS Z1702
		TD	3.9	4.4	3.9	
100%モジュラス	MPa	MD	4.6	5.5	4.4	JIS Z1702
		TD	4.7	5.5	4.3	
破断点強度	N	MD	12.2	19.5	13.4	JIS Z1702
		TD	12.5	19.7	12.9	
破断点伸度	%	MD	780	810	775	JIS Z1702
		TD	794	817	756	
引張強度	MPa	MD	33.1	40.7	33.6	JIS Z1702
		TD	33.8	41.2	32.1	
引裂強度	N	MD	0.21	0.34	0.23	JIS P8116
		TD	0.21	0.33	0.24	
透湿度 (40℃、90%RH)	g/m ² ・24HR		1400	1150	2350	JIS Z0208

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。上記以外の規格につきましては、お問い合わせ下さい。